



厚洹[®]
HOHUAN

广州厚洹化学助剂有限公司
Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

HH[®]2596W 水性分散剂

化学组成

HH[®]2596W 分散剂是大分子量的丙烯酸结构嵌段共聚物。

特性&应用

HH[®]2596W 水性分散剂用于生产水性通用色浆、印刷油墨和涂料体系的润湿分散剂，用于无树脂研磨，它能强烈降低色浆粘度，高光泽，热存放稳定，增加颜料的着色力，研磨时间短，是一款性价比超高的水性分散剂。

HH[®]2596W 分散剂的应用：

- 1、墨水色浆研磨。
- 2、工业涂料、皮革色浆。
- 3、水性印刷油墨（柔板、凹版）。
- 4、水性颜料高含量有树脂或无树脂体系色浆。

技术参数

外观	浅色透明液体
气味	轻微气味
含量	45%
离子	阴离子
PH 值	7~8
相容性	与水或有机中高极性溶剂相溶
粘度	5000~7000 mPas(25°C)



厚洹®
HOUHUAN

广州厚洹化学助剂有限公司
Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

用量（颜料量%）

*、添加量：

有机颜料总量的 25%~40%；

无机颜料的 5%~10%；

*高比面积的透明颜料量的 30%~40%具体最佳用量请做阶梯测试。

使用方法

研磨前添加，与配方的其它成分一起分散研磨。

包装&存储

1*25kg\1*125kg\1*200kg\1*1000kg 桶装；常温下可储存 24 个月，不易燃，按照非危险品运输。