



厚洵[®]
HOHUAN

广州厚洵化学助剂有限公司
Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

HH[®]2163 溶剂型分散剂

化学组成

HH[®]2163 溶剂型分散剂是含颜料亲和基团的高分子量嵌段共聚物溶液。

产品特性

厚洵 HH[®]2163 溶剂型分散剂是用于溶剂型体系的润湿分散剂。具有宽广的相容性，可稳定各类颜料。适用于以醛基或丙烯酸树脂为研磨树脂的溶剂型通用颜料浓缩浆。

特点：

- 1、改善润湿性能，降低研磨料的研磨时间及粘度。
- 2、可避免多颜料体系产生浮色和发花。
- 3、可增加涂料的光泽、颜色强度、透明性和遮盖力。

技术参数

外观	浅黄色液体
活性成分%	45±2
密度 g/cm ³	约 1.0
溶剂	乙酸丁酯

应用领域

具有有宽广的相容性，可用于各种溶剂型配方。也可用于问题涂料的后期补救。

推荐添加量（按供货形式计算）

无机颜料	10-15%
有机颜料	30-90%
二氧化钛	3-5%
碳黑	80-120%

以上推荐添加量供参考，最佳添加量需经过一系列试验确定。

24 小时电话: 135-7011-0115 (王先生)
工厂地址: 广州市增城区仙村镇蓝山村

Tel: 020-82020897
办公地址: 广州市增城区新塘镇广深北路 15 号 B 栋 505

Fax: 020-82020956

Email: wangshengli70@163.com
Url: www.gzhouhuan.com(水性分散剂.com)



厚洹[®]
HOHUAN

广州厚洹化学助剂有限公司
Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

使用方法

为了获得最佳性能，先将树脂和溶剂组份预混合，缓慢加入助剂后混合均匀，再加入颜料。如果顺序错误，可以通过后添加方式补救，但需要在高剪切力条件下缓慢加入。

包装&存储

包装规格

30L	铁桶装	25KG/桶
220L	铁桶装	200KG/桶

贮存和保质期

储存温度：建议在 10-40℃ 储存，注意避免阳光直射。

温度低于 0℃ 时可能发生分层或浑浊，加热至 20℃ 并充分混合。

保质期：自生产之日起在适宜储存条件下，完好包装产品保质期为 24 个月。

安全操作

- 1、避免直接接触皮肤。
- 2、如不小心接触皮肤，请立刻用肥皂水冲洗皮肤，并用清水冲清。