



厚洵[®]
HOHUAN

广州厚洵化学助剂有限公司
Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

HH[®]2062W 水性分散剂

化学组成

HH[®]2062W 分散剂是大分子量阴离子共聚物，不含有 VOC 及 APEO.

产品特征

HH[®]2062W 分散剂建议用于无树脂水性色浆、涂料色浆、皮革色浆、无机粉体浆料湿法研磨，适用于有机和无机颜料，用量少研磨时间短，高光泽，适用范围广，稳定性佳。也可以用于纳米色浆以及其它无机粉体的研磨，可显著降低研磨料粘度。增加润湿、稳定性。

产品特性：

- 1、改善润湿性能，降低研磨料的研磨时间及粘度。
- 2、可增加色浆的光泽、显色性能高。
- 3、显著提高颜料的添加量，增加稳定性。

技术参数

外观	浅色透明液体
密度 g/cm ³	约 0.985
活性成分 %	45%
酸值 mgKOH/g	19.5
溶剂	去离子水

应用领域

推荐将该助剂用于无树脂有机颜料水性色浆、涂料色浆、皮革色浆、无机粉体浆料湿法研磨、水性工业涂料、水性喷墨墨水、木器和家具涂料、农药分散、水性通用色浆等领域。

推荐用量（配方量%）

	无树脂研磨
炭黑	10~15%
有机颜料	7~12%
无机颜料	3~6%

*、以上推荐添加量供参考，最佳添加量需经过一系列试验确定。

24 小时电话: 135-7011-0115 (王先生)
工厂地址: 广州市增城区仙村镇蓝山村

Tel: 020-82020897

Url: www.gzhouhuan.com(水性分散剂.com)

办公地址: 广州市增城区宁西街香山大道 8 号 1 栋 702 房



厚洹[®]
HOUHUAN

广州厚洹化学助剂有限公司
Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

使用方法

为了获得最佳性能，先将分散剂等液体组份预混合均匀，再加入颜料分散、研磨。

包装&存储

包装规格：1*25Kg、1*125kg、1*200Kg 或吨桶包装。

储存温度：建议在 10-35℃ 储存，注意避免阳光直射。

保质期：自生产之日起在适宜储存条件下，完好包装产品保质期为 24 个月。零度会降低流动性能，粘度升高，零度以下会导致流动性变差甚至固态，温度升至 10 度以上即可恢复原状。

安全操作：

- 1、避免直接接触皮肤。
- 2、如不小心接触皮肤，请用肥皂 水冲洗皮肤，并用清水冲清。