

• HH2346W 水性润湿分散剂

HH2346W 润湿分散剂是一款苯乙烯、马来酸阴离子共聚物水溶液，其分子链中同时含有疏水性的苯乙烯单元和亲水性的马来酸酐单元，赋予其独特的分散、稳定等功能。对有机颜料有非常好的润湿分散和降粘效果，用于水性生产无树脂体系色浆的，无 VOC。

对有机颜料、炭黑降粘效果、增加颜料的着色力和光泽，对无机颜料也有非常出色的降粘效果，对填料的分散能力强。

• 产品信息

化学组成：

亲水 SMA（苯乙烯马来酸酐）共聚物。

典型物化数据：

外观：浅色透明液体

固有含量：40%

溶剂：去离子水

离子特性：阴离子

P H 值：7±0.5

分子量：15 mgKOH/g

*、此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

• 应用信息

推荐应用：

水性色浆、油墨、木器漆、耐候涂料、农药、以及墨水等纳米色浆。

• 推荐用量

- 炭黑 30~60%
- 有机颜料 25~60%
- 无机颜料 5~20%

*、上述数据为颜料（粉体总量的%）占比用量，最佳用量需通过一系列试验确定。

• 加入方法和加工指导

为了获得最佳性能，应先将助剂加入研磨料中，再加入颜料。先将研磨料的树脂和溶剂组份预混合，然后在不断搅拌下缓缓加入助剂。在助剂未混合均匀前不可加入颜料。

• 包装规格

1*25kg; 1*200; 1*1000kg 塑料桶包装, 可按照客户要求选定包装。

• 存储&运输

按照非危险品运输, 阴凉通风处存放, 5~40℃之间温度存放。

• 保质期

未开封产品有效期为自生产之日 24 个月。

本文提供的信息基于我们目前的知识和经验。这些信息仅描述了我们产品的特性, 但不暗示任何法律意义上的特性保证。我们建议在使用前测试我们的产品是否适合您的预期用途。对于本文提及的任何产品以及列出的数据或信息, 我们不提供任何明示或暗示的保证, 包括适销性或特定用途适用性的保证, 也不保证此类产品、数据或信息的使用不会侵犯第三方的知识产权。我们保留根据技术进步或进一步发展进行任何更改的权利。此版本取代所有以前的版本。

广州厚洹化学助剂有限公司

座机: 020-82020897

紧急联系: +86 135 7011 0115

办公地址: 广州市增城区宁西街香山大道 8 号 1 栋 702 房

工厂地址: 广东省韶关市翁源县万洋产业园 C04-01 地块-30 栋

企业邮箱: hh@gdhhx.com

中文网址: www.gzhouhuan.com(水性分散剂.Com)

英文网址: www.gdhhx.com